



# thomas zement

thomas zement GmbH & Co. KG  
Werk Dornburg  
In der Oberaue  
07774 Dornburg-Camburg

Telefon 036427 861-0  
Telefax 036427 22295

## Datenblatt

# Granulometrie

## CEM II/A-S 52,5 N (ft)

**Korngrößenverteilung\* mittels Lasergranulometer\*\*  
(Mytos, Fa. Smypacec)**

Korngröße [ $\mu\text{m}$ ]	Durchgang D [%]
1,0	5,9
2,5	17,2
5,0	28,4
10,0	48,9
16,0	70,1
25,0	84,8
32,0	90,7
40,0	94,3
50,0	96,1
63,0	98,3
71,0	99,7
80,0	99,9
90,0	100,0
100	100,0
D' RRSB [ $\mu\text{m}$ ]	13,8
n RRSB [-]	1,09

\* Stand Mittelwert 1. Halbjahr 2019

\*\* Aufgrund der gerätespezifischen Eigenschaften nicht mit Messungen anderer Geräte vergleichbar

**Mit Leidenschaft in eine sichere Zukunft.**

Alle oben genannten Daten wurden als Messwerte unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Diese Daten sowie deren Verwendung in Eignungsversuchen o. ä. sind dafür bestimmt, Erkenntnisse über die anwendungsbezogene Eignung des Produktes zu erlangen und sollen als Hilfe zur Planung dienen. Garantierte Eigenschaften im Rechtssinn lassen sich daraus nicht ableiten. Der Anwender wird nicht von eigenen Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen entbunden. Stand: 09/2019