

Qualitätsbericht CEM II/A-S 52,5 N (ft)

November
2019

Kennwerte			SOLL-Wert nach DIN EN 197	IST-Wert *
SO ₃		%	≤ 4,0	3,79
Wasserbedarf		%		31,5
Erstarrungsbeginn		hh:min	≥ 00:45	2:30
Druckfestigkeit	1 Tag	MPa		26,8
	2 Tage	MPa	≥ 20,0	38,0
	7 Tage	MPa		52,1
	28 Tage	MPa	≥ 52,5	63,1

*monatlicher Mittelwert

Alle im Qualitätsbericht enthaltenen Daten wurden als Messwerte unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Diese Daten sowie deren Verwendung in Eignungsversuchen o.ä., sind dafür bestimmt, Erkenntnisse über die anwendungsbezogene Eignung des Produktes zu erlangen und sollen als Hilfe zur Planung dienen. Garantierte Eigenschaften im Rechtssinn lassen sich daraus nicht ableiten. Der Anwender wird nicht von eigenen Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen entbunden.