

DOROFLOW® N

hydraulisches Spezialbindemittel für Hohlraumverfüllungen

Produkt:

DOROFLOW® N ist ein werkmäßig hergestelltes, hydraulisches Spezialbindemittel für Hohlraumverfüllungen. **DOROFLOW® N** besteht aus Portlandzementklinker (EN 197), Hüttensandmehl (EN 197), Füller nach EN 197 und mineralischen Zusatzstoffen.

Anwendung:

DOROFLOW® N wird verwendet zur Verfüllung von Hohlräumen wie z.B. Stollen, Rohrleitungen, Ringräumen, Kanälen, Schächten, stillzulegenden Tankanlagen usw. Weitere Einsatzgebiete sind Hinterfüllungen von Stützmauern und Widerlagern, Abdichten von Brunnen sowie Unterfangen von Fundamenten oder ähnlichem.

Eigenschaften:

DOROFLOW® N ist einfach anzumischen, sehr gut fließ- und pumpfähig und deshalb leicht einzubringen. **DOROFLOW® N** ist raumbeständig. **DOROFLOW® N** kann auch bei kleinsten Querschnitten unter Druck eingebracht werden. Die Wassereindringgeschwindigkeiten liegen im Bereich von 1×10^{-8} bis 1×10^{-10} m/s und weisen **DOROFLOW® N** als extrem wasserundurchlässiges Material aus. **DOROFLOW® N** gewährleistet alkalischen Korrosionsschutz und ist hoch sulfatbeständig.

Verarbeitung:

DOROFLOW® N kann mit allen branchenüblichen Mischern verarbeitet werden. Das Anmischen im Transportbetonwerk, wie auch mit einer Silomischstation oder im Spezialmischgerät durch direkte Beschickung vom Silozug, ist möglich. Es ist darauf zu achten, dass knollenfrei und homogen gemischt wird. **DOROFLOW® N** darf, wie alle hydraulischen Bindemittel, nicht in Gewässer eingeleitet werden, da es im nicht erhärteten Zustand den pH-Wert des Wassers erhöht. **DOROFLOW® N** reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Deshalb bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt gegebenenfalls Arzt aufsuchen.

Überwachung:

DOROFLOW® N wird im Labor des Herstellerwerkes überwacht.

Lieferform:

DOROFLOW® N wird lose in Silozügen und als Sackware verpackt geliefert.

DOROFLOW[®] N

hydraulisches Spezialbindemittel für Hohlraumverfüllungen

Technische Daten:

Schüttdichte: 0,90 kg/dm³

Mischungsverhältnis	W/B-Wert (Wasser/Bindemittel-Wert)					
	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Feststoff [kg/m ³]	1070	965	880	810	750	695
Wasser [l/m ³]	535	580	615	650	675	695
Rohdichte der Suspension [kg/dm ³]	1,61	1,55	1,50	1,46	1,43	1,39
Auslaufzeit [s] (Marsh-Trichter, 4,76 mm-Düse)	(*)	(*)	56	42	40	37
Erstarrungsbeginn [h]	17	20	23	26	33	39
Druckfestigkeit nach 28 Tagen [N/mm ²] (Prismen 4 x 4 x 16 cm, Feuchtlagerung)	4,9	3,9	2,8	1,8	1,4	0,9
Absetzmaß nach 24 Std. [%]	0,1	0,8	1,6	2,3	5,5	8,6

(*) = Wert nicht messbar, da Suspension zu dick

Alle im Produktdatenblatt enthaltenen Daten wurden als Messwerte unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Diese Daten sowie deren Verwendung in Eignungsversuchen o.ä. sind dafür bestimmt, Erkenntnisse über die anwendungsbezogene Eignung des Produktes zu erlangen und sollen als Hilfe zur Planung dienen. Garantierte Eigenschaften im Rechtssinn lassen sich daraus nicht ableiten. Der Auftraggeber wird nicht von eigenen Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen entbunden.

*Aktuelle Gültigkeit besitzt jeweils die jüngste Ausgabe dieses Datenblattes.
04.2020*